

HE2522是一款热塑性溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于单组份常温自干型化工机械防腐漆、墙面漆

供货形式

约55%固体份在甲苯中

规格

固体份: 53.0 - 57.0 %
粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 10.0- 15.0 s
酸值(供应形式) 10 - 15.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤1#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

Tg 30°C
比重(20° C) 0.97--1.03 g/ml
闪点 4 °C

关键性能

与过氯乙烯相容性好、光泽高
柔韧性好、耐化学品优
颜料润湿分散性好

特性/应用

主要用于制备常温自干型化工机械防腐漆、墙面漆。

相容性/溶解性

HE2574	+	HE2580	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE2562	+	HE2560	+	甲苯	+	120#	○
HE2525	+	HE2592	-	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
CAB-381-2	-	NC	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

参考配方

实色漆		稀释剂	
HE2522	50	甲苯	15
BYK333	0.3	异丙醇	10
BYK052	0.3	醋酸丁酯	32
醋酸丁酯	10.2	S-100#	10
BYK306	0.2	BCS	8
钛白粉	25	醋酸乙酯	25
BYK110	1		
甲苯	13		

贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的有效安全数据表中寻找。