

HE3538是一款热固型溶剂型丙烯酸树脂

概述

用于配合氨基树脂制备五金工业金属颜料烤漆

供货形式

约55%固体份在二甲苯、异丁醇中

规格

固体份: 53.0 - 57.0 %
粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 2.0- 5.0 mpa. s
酸值(供应形式) 0 - 3.0 mgKOH/g
色泽 (Fe-Co) ≤1#
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
闪点 25 °C

关键性能

硬度高
柔韧性好、抗冲击
银粉排列性好
耐候性好

特性/应用

主要用于制备五金工业金属颜料烤漆。

相容性/溶解性

HE3654	+	HE3659	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE3646 E	+	三甲苯	+	CAC	+
HE3611	+	HE5968	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3746	+	氰特325	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

参考配方

银粉漆		稀释剂	
HE3538	50	二甲苯	50
银粉	10	甲苯	10
BYK306	0.2	醋酸丁酯	10
BYK358N	0.1	CAC	15
E-44	5	异丁醇	15
XYL/异丁醇	7.7		
HE1762	22		

贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。