

HE3747是一款热固型溶剂型丙烯酸树脂

## 概述

用于配合氨基树脂制备自行车烤漆、银粉烤漆、罩光油。

## 供货形式

约70%固体份在二甲苯、醋酸丁酯、正丁醇中

## 规格

固体份: 68.0 - 72.0 %  
粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 3.0- 6 mpa. s  
酸值(供应形式) 6 - 10.0 mgKOH/g  
色泽 (Fe-Co) ≤ 1#  
外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml  
闪点 25 °C

## 关键性能

高光泽、高丰满度  
柔韧性好  
附着着力好  
重涂性好

## 特性/应用

主要用于制备自行车烤漆、银粉漆、罩光油。

## 相容性/溶解性

HE3611	+	HE3654	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE1762	+	HE3659	+	三甲苯	+	CAC	+
HE3746	+	HE5968	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
HE3646E	+	HE3657	+	环己酮	+	甲乙酮	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

## 参考配方

光油		稀释剂	
HE3747	55	PMA	35
HE1767	21	DAA	15
BYK306	0.2	醋酸丁酯	35
E44	4.1	CAC	10
异丁醇	9.7	异丁醇	5
丁酯	11		
PMA	5		

## 贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

## 储存期限

标准保存期限为生产后365天。

对于超过365天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

## 安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。