

HE6522E是带有1.1% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

### 概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，低羟、快干。

### 供货形式

约50%固体份在醋酸丁酯、乙二醇单丁醚中

### 规格

固体份: 48.0 - 52.0 %  
 粘度 (25° C, NDJ旋转粘度计): 3.0- 5.0 Pa. s  
 酸值 (供应形式) 3.0 - 6.0 mgKOH/g  
 色泽 (Fe-Co) ≤1#  
 外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

羟基含量 : 1.1% (固体份)  
 比重 (20° C) 0.99-1.03 g/ml  
 闪点 25 °C

### 关键性能

快干  
 重涂性好  
 不易烧胶

### 特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600  
 配合使用制备自干型或低温烘烤型金属漆、实色漆，  
 ABS/PC塑胶漆。固化后的漆膜干燥速度快、银粉漆具  
 有良好的银粉排列性。

### 相容性/溶解性

HE6650	+	HE6570	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE6672	+	HE6673	+	三甲苯	+	乙二醇乙醚醋酸酯	+
HE6530	+	HE6631	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
1/2NC	+	CAB-381-2	+	环己酮	+	正丁醇	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

### 参考配方

银粉漆		稀释剂	
(甲组份)			
HE6522E	65	IBIB	10
银粉	10	醋酸丁酯	30
BYK306	0.2	乙二醇乙醚醋酸酯	30
BYK358N	0.1	醋酸乙酯	30
20% CAB-381-2	10		
醋酸丁酯	14.7		
(乙组份) 拜耳 N3390	甲组份: 乙组份: 稀释剂=100: 5.2: 80~100		

### 贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

### 储存期限

标准保存期限为生产后730天。  
 对于超过730天, 货物仍属卓和所有的, 本司QC可在检测后做出相应的延期。

### 安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中, 该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。

证。任何未授权的对产品或者信息的使用都可能侵犯卓和的知识产权，包括专利权。用户应进行自我测试，以便确定特定用途的适用性。对于产品和/或信息的最终选择以及针对任何可能侵犯卓和和/或第三方知识产权的行为开展调查，由用户单方面承担全部责任。