

HE6532E是带有1.8% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的无苯类溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，相容性广泛，适用于五金、塑胶银粉漆、实色漆、金属闪光漆底漆专用树脂。

供货形式

约50%固体份在醋酸丁酯、醋酸乙酯中

规格

固体份: 48.0 - 52.0 %
 粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 2.5- 5.5 Pa.s
 酸值(供应形式) 2.0 - 6.0 mgKOH/g
 色泽 (Fe-Co) ≤1#
 外观 清澈透明, 无异物

以下为非必检项目:

羟基含量: 1.8% (固体份)
 比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 -4 °C

关键性能

银粉排列性优
 颜料润湿分散性好
 干速快、附着力好

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600配合使用制备自干型或低温烘烤型金属漆、实色漆，ABS/PC塑胶漆，汽车1K底漆。与CAB相容性好，实色漆展色性好、颜色鲜艳，银粉漆具有良好的银粉排列性。

相容性/溶解性

HE6650	+	HE6570	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE6672	+	HE6673	+	三甲苯	+	乙二醇乙醚醋酸酯	+
HE6530	+	HE6631	+	醋酸丁酯	+	异丁醇	+
1/2NC	+	CAB-381-2	+	环己酮	+	正丁醇	+

注: +表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 - 表示不可溶/不相溶

参考配方

粉漆		银		稀释剂	
(甲组份)					
HE6532E	65	二甲苯	35		
银粉	10	甲苯	10		
BYK306	0.2	醋酸丁酯	25		
BYK052	0.1	乙二醇乙醚醋酸酯	15		
20%CAB-381-2	5	乙酯	15		
醋酸丁酯	19.7				
(乙组份) 拜耳N3390		甲组份: 乙组份: 稀释剂=100: 8.2: 80~100			

贮存

建议环境温度不超过30°C, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。

方的任何专利或其他知识产权授予任何许可或权利。产品相关信息仅供参考。我们不对产品和/或信息适用于任何特定用途、性能或结果作出任何担保或保证。任何未授权的对产品或者信息的使用都可能侵犯卓和的知识产权，包括专利权。用户应进行自我测试，以便确定特定用途的适用性。对于产品和/或信息的最终选择以及针对任何可能侵犯卓和和/或第三方知识产权的行为开展调查，由用户单方面承担全部责任。