

HE6650是带有2.6% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，适用于汽车修补漆、实色漆。

供货形式

约60%固体份在醋酸丁酯、二甲苯中

规格

固体份：58.0 - 62.0 %
粘度(25° C, NDJ旋转粘度计):2.0- 3.5 Pa.s
酸值（供应形式）4.0 - 8.0 mgKOH/g
色泽（Fe-Co）≤1#
外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

羟基含量：2.6 % （固体份）
比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
闪点 22 °C

关键性能

高光泽、流平性好
耐化学品优、颜料润湿性好
干速快、硬度高

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600
配合使用制备自干型或低温烘烤型汽车修补漆、实色漆。

相容性/溶解性

HE6631	+	HE6771	+	二甲苯	+	乙二醇单丁醚	+
HE6672	+	HE6673	+	三甲苯	+	乙二醇乙醚醋酸酯	+
HE6790	+	HE6775	+	醋酸丁酯	+	环己酮	+
HE6632	+			PMA	+	正丁醇	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

双组分（亮光黑漆）		稀释剂	
（甲组份）			
HE6650B	65	二甲苯	40
碳黑粉	4	甲苯	5
BYK306	0.2	醋酸丁酯	25
BYK333	0.1	CAC	15
BYK110	3	PMA	15
10%T-12	0.2		
BAC\XYL	27.7		
（乙组份） 拜耳N3390	甲组份：乙组份：稀释剂=100：14：80~100		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。
对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。