

HE6673是带有3.0% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，适用于PU罩光漆，汽车修补漆、银粉漆。

供货形式

约65%固体份在二甲苯、BAC中

规格

固体份：63.0 - 67.0 %
 粘度(25° C, NDJ旋转粘度计):3.0- 6.0 Pa.s
 酸值（供应形式）5.0 - 10.0 mgKOH/g
 色泽（Fe-Co）≤1#
 外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

羟基含量：3 % （固体份）
 比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 22 °C

关键性能

高光泽、高丰满度、流平性好
 耐候性好
 耐化学品性优

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600
 配合使用制备自干型或低温烘烤型PU罩光漆、汽车修
 补漆、银粉漆、ABS一次性喷涂面漆。

相容性/溶解性

HE6631	+	HE6771	+	XYL	+	BCS	+
HE6672	+	HE6530	+	S-100	+	CAC	+
HE6570	+	HE6650	+	BAC	+	CYC	+
				PMA	+	N-BA	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

双组分（亮光漆）		稀释剂	
（甲组份）			
HE6673	80	二甲苯	40
EFKA3777	0.2	甲苯	5
BYK306	0.3	BAC	25
BYK333	0.1	CAC	15
PMA	8	PMA	15
10%T-12	0.4		
BAC\XYL	11		
（乙组份） 拜耳 N3390	甲组份：乙组份：稀释剂=100：22：80~100		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。
 对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。