

HE6775E是带有3.0% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，适用于PU罩光面漆，摩托车、家电罩光油、实色漆。

供货形式

约70%固体份在BAC中

规格

固体份： 68.0 - 72.0 %
 粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 4.0- 8.0 Pa. s
 酸值（供应形式） 6.0 - 12.0 mgKOH/g
 色泽（Fe-Co） ≤1#
 外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

羟基含量： 3.0 % （固体份）
 比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 22 °C

关键性能

高固含、高光泽、高丰满度、流平性好
 耐候性优、
 快干

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600
 配合使用制备自干型或低温烘烤型PU罩光漆、PU实色漆、摩托车、家电罩光漆。

相容性/溶解性

HE6631	+	HE6771	+	XYL	+	BCS	+
HE6672	+	HE6673	+	S-100	+	CAC	+
HE6570	+	HE6650		BAC	+	CYC	+
HE6675	+	HE6791	+	PMA	+	N-BA	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

双组份（罩光油）		稀释剂	
HE6775E	70	BAC	30
BYK333	0.3	CAC	20
10%T-12	0.4	PMA	20
BYK052	0.1	XYL	30
BAC	20.2		
PMA	9		
乙组份 N3390	甲组份：乙组份：稀释剂=100：22 ：80~100		

贮存

建议环境温度不超过30℃, 产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。
 对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。