

HE6797E是带有4.2% 羟基（基于不挥发组分理论计算值）的溶剂型丙烯酸多元醇树脂

概述

用于与脂肪族聚异氰酸酯混合制备溶剂型双组分聚氨酯涂料，适用于汽车内饰件，汽车、摩托车、家电罩光漆。

供货形式

约70%固体份在BAC中

规格

固体份：68.0 - 72.0 %
 粘度(25° C, NDJ旋转粘度计): 10.0- 15.0 Pa.s
 酸值（供应形式）8.0 - 12.0 mgKOH/g
 色泽（Fe-Co）≤ 1#
 外观 清澈透明，无异物

以下为非必检项目：

羟基含量：4.2 % （固体份）
 比重(20° C) 0.99--1.03 g/ml
 闪点 24 °C

关键性能

无苯型、高光泽、高丰满度、
 高耐磨性、
 耐化妆品性、耐化学品性

特性/应用

主要与Desmodur N75、N3390、N3600
 配合使用制备自干型或低温烘烤型汽车内饰件漆、汽车、摩托车、家电罩光漆。

相容性/溶解性

HE6631	+	HE6771	+	XYL	+	BCS	+
HE6672	+	HE6673	+	S-100	+	CAC	+
HE6570	+	HE6678E	+	BAC	+	CYC	+
HE6675	+	HE6791	+	PMA	+	N-BA	+

注：+表示可溶于/相溶于 ○ 表示部分可溶/相溶 — 表示不可溶/不相溶

参考配方

双组份（罩光油）	稀释剂
HE6797E	75 BAC 55
BYK333	0.3 CAC 15
10%T-12	0.4 PMA 25
BYK052	0.1 DBE 5
PMA	10
BAC	14.2
（乙组份）拜耳 N3390	甲组份：乙组份：稀释剂=100：42：80~100

贮存

建议环境温度不超过30℃，产品密闭储存。

储存期限

标准保存期限为生产后730天。
 对于超过730天，货物仍属卓和所有的，本司QC可在检测后做出相应的延期。

安全

本产品数据表只适用于相应安全文件的最新版本。任何对于与 法律要求一致的安全相关信息的更新将只反应于安全数据表中，该表格将被更新和发布。与现行的分类和标签、应用和过程方法、以及更多的关于安全的数据相关的信息可以在最新的 有效安全数据表中寻找。